

Calidad	Espesor (mm)	R _e (MPa)	R _m (MPa)	A ₈₀ (%)	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)
HC260LA EN 10268	0.5 - 0.7	240 - 310	340 - 420	≥ 25	≤ 0.10	≤ 1.0	≤ 0.030	≤ 0.025
	0.7 - 3			≥ 27				
HC300LA EN 10268	0.5 - 0.7	280 - 360	370 - 470	≥ 22	≤ 0.12	≤ 1.4	≤ 0.030	≤ 0.025
	0.7 - 3			≥ 24				
HC340LA EN 10268	0.5 - 0.7	320 - 410	400 - 500	≥ 20	≤ 0.12	≤ 1.5	≤ 0.030	≤ 0.025
	0.7 - 3			≥ 22				
HC380LA EN 10268	0.5 - 0.7	350 - 450	430 - 550	≥ 18	≤ 0.12	≤ 1.6	≤ 0.030	≤ 0.025
	0.7 - 3			≥ 20				
HC420LA EN 10268	0.5 - 0.7	390 - 500	460 - 580	≥ 16	≤ 0.14	≤ 1.6	≤ 0.030	≤ 0.025
	0.7 - 3			≥ 18				
HC460LA EN 10268	0.5 - 0.7	460 - 580	510 - 660	≥ 11	≤ 0.14	≤ 1.8	≤ 0.030	≤ 0.025
	0.7 - 2			≥ 13				
HC500LA EN 10268	0.5 - 0.7	500 - 620	550 - 710	≥ 10	≤ 0.14	≤ 1.8	≤ 0.030	≤ 0.025
	0.7 - 2			≥ 12				