

Calidad	Espesor (mm)	R _e (MPa)	R _m (MPa)	A ₈₀ (%)	A 5,65√S _o (%)	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)
DC01 EN 10130	T	0.3 - 0.5	140 - 320	270 - 410	≥ 24	≤ 0.120	≤ 0.60	≤ 0.045	≤ 0.045
		0.5 - 0.7	140 - 300		≥ 26				
		0.7 - 3	140 - 280		≥ 28				
DC03 EN 10130	T	0.3 - 0.5	140 - 280	270 - 370	≥ 30	≤ 0.100	≤ 0.45	≤ 0.035	≤ 0.035
		0.5 - 0.7	140 - 260		≥ 32				
		0.7 - 2	140 - 240		≥ 34				
		02-mar							
DC04 EN 10130	T	0.3 - 0.5	140 - 250	270 - 350	≥ 34	≤ 0.080	≤ 0.40	≤ 0.030	≤ 0.030
		0.5 - 0.7	140 - 230		≥ 36				
		0.7 - 2	140 - 210		≥ 38				
		02-mar							
DC05 EN 10130	T	0.3 - 0.5	140 - 220	270 - 330	≥ 36	≤ 0.060	≤ 0.35	≤ 0.025	≤ 0.025
		0.5 - 0.7	140 - 200		≥ 38				
		0.7 - 2	140 - 180		≥ 40				
		02-mar							
DC06 EN 10130	T	0.3 - 0.5	120 - 210	270 - 330	≥ 37	≤ 0.020	≤ 0.25	≤ 0.020	≤ 0.020
		0.5 - 0.7	120 - 190		≥ 39				
		0.7 - 2	120 - 170		≥ 41				
		02-mar							
DC07 EN 10130	T	0.5 - 0.7	100 - 170	250 - 310	≥ 42	≤ 0.010	≤ 0.20	≤ 0.020	≤ 0.020
		0.7 - 2	100 - 150		≥ 44				
		02-mar							